

corr. US 5,580,913



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 43 01 808 A 1**

⑳ Aktenzeichen: P 43 01 808.4
㉑ Anmeldetag: 23. 1. 93
㉒ Offenlegungstag: 28. 7. 94

⑤① Int. Cl.⁵:
C 08 J 3/20
C 08 L 77/00
C 08 L 77/12
C 08 L 67/02
B 29 B 7/00
// C08K 5/13,5/18,
5/3475

DE 43 01 808 A 1

⑦① Anmelder:
Hüls AG, 45772 Marl, DE

⑦② Erfinder:
Mumcu, Salih, Dr., 4370 Marl, DE; Daebel, Hasso,
Dr., 4370 Marl, DE

⑤④ Verfahren zur Einarbeitung von Stabilisatoren in Polykondensate

⑤⑦ Es wird ein Verfahren zur homogenen Einarbeitung von Stabilisatoren in Polykondensate beansprucht, bei dem man die Stabilisatoren zunächst auf feinteilige, feste Polykondensate aufträgt und dann das Gemisch bei Temperaturen von mindestens 80°C in fester Phase umwälzt. Durch diese schonende Stabilisatoreinarbeitung werden Produkte mit verbesserter Farbe und Stabilität erhalten.

DE 43 01 808 A 1

Beschreibung

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur homogenen Einarbeitung von Stabilisatoren in feinteilige, feste Polykondensate.

5 Polykondensate werden in großem Umfang für viele Verwendungszwecke eingesetzt. Bei der Verarbeitung und Verwendung sind sie der Einwirkung von Luft und Licht ausgesetzt. Dabei verfärben sie sich unter gleichzeitiger Verschlechterung ihrer mechanischen Eigenschaften. Dieser Effekt tritt umso stärker in Erscheinung, je höher die Temperatur liegt. Um die angeführten Mängel zu vermeiden, müssen die Polykondensate stabilisiert werden.

10 Das üblichste Stabilisatoreinarbeitungsverfahren geht von einem Polymergranulat-Stabilisator-Gemisch aus. Es wird in einem Knetter oder Extruder aufgeschmolzen und homogenisiert. Dann drückt man die Schmelze durch eine Lochplatte, kühlt die Stränge im Wasser ab und granuliert sie. Das Verfahren ist jedoch kostspielig, da es spezielle Knetter und Extruder mit entsprechenden Dosiereinrichtungen benötigt und vom Monomer bis zum stabilisierten Polymer im allgemeinen zwei Granulier- und zwei Trocknungsschritte erfordert.

15 Es ist auch bekannt, Stabilisatoren im Reaktor den Monomeren zuzusetzen und die Polykondensation in ihrer Gegenwart durchzuführen. Nachteilig ist dabei, daß sich die hitzeempfindlichen Stabilisatoren bei langer Verweilzeit und hoher Temperatur zersetzen. Die Stabilisatoren können z. T. auch mit dem Polymer reagieren, wobei ein Teil des Stabilisatormoleküls an die Polymerkette gebunden wird. Auch dadurch geht die Wirksamkeit der Stabilisatoren verloren.

20 In der DE-OS 21 53 249 ist beschrieben, daß man durch Verkürzung der Verweilzeit des Stabilisators in der Hitze verbesserte Polyamide bekommt. Stabilisatoren werden dabei nach der Polykondensation bei Temperaturen unterhalb von 270°C in die Polyamidschmelze eingebracht. Dieses diskontinuierliche Verfahren kann jedoch im Produktionsmaßstab nicht befriedigen, da die Stabilisatoren im Temperaturbereich von 220 bis 270°C, bei dem die Polyamidschmelzen rührfähig sind, bei einer 5- bis 8stündigen Schmelzaustragsphase Zersetzungs-, Umamidierungs- und Umesterungsreaktionen erleiden, die zu deutlichen Qualitätseinbußen bezüglich Homogenität, Farbe und Alterungsstabilität führen.

In der DE-OS 36 13 528 wird eine weitere Form von Einarbeitung in Gegenwart eines Polyalkenamers beschrieben. Flüssige Hilfs- und Zusatzstoffe werden hier bei höchstens 70°C eingearbeitet. Das geschilderte Verfahren ist jedoch auf polyalkenamerfreie Polymere nicht anwendbar.

30 Die Aufgabe der Erfindung war es, ein vielseitiges Einarbeitungsverfahren ohne Anwendung eines Knetters oder Extruders bereitzustellen, durch das unter schonenden Bedingungen eine homogene Verteilung der Stabilisatoren im Polymer erreicht wird.

Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß man die Stabilisatoren auf feinteilige, feste Polykondensate aufträgt und dann das Gemisch bei Temperaturen von mindestens 80°C in fester Phase umwälzt.

35 Als Stabilisatoren kommen vor allem bei Raumtemperatur feste organische Antioxidantien und UV-Absorber in Frage. Die Antioxidantien gehören überwiegend in die Gruppe der sterisch gehinderten Phenole oder sterisch gehinderter Amine an. Unter den UV-Absorbern sind Derivate des Benzotriazols besonders geeignet.

Geeignete Antioxidantien sind beispielsweise:

- 40
- 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol
 - 3-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsäureoctadecylester
 - 4,4'-Butyliden-bis-(3-methyl-6-tert.-butylphenol)
 - N,N'-Hexamethylen-bis-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxy-hydrozimtsäureamid)
 - 45 — Pentaerythrityl-tetrakis-[3-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]
 - 2,4-Di-n-octylthio-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert.-butylamino)-1,3,5-triazin
 - Tris-(2,4-di-tert.-butyl-phenyl)-phosphit
 - β -(4-Hydroxy-3,5-di-tert.-butyl-phenyl)-propionsäuremethylester
 - 2,2'-Methylen-bis-(4-methyl-6-tert.-butylphenol)
 - 50 — 1,3,5-Tris-(4-tert.-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)trion
 - 4,4'-Bis-(α,α -dimethylbenzyl)-diphenylamin
 - N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylen-diamin
 - 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxybenzyl)-benzol
 - IRGAFOS® P-EPQ (von Ciba-Geigy)
 - 55 — IRGAFOS® 126 (von Ciba-Geigy)

Beispiele für geeignete UV-Absorber sind:

- 60
- 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert.-butylphenyl)-benzotriazol
 - 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert.-amylphenyl)-benzotriazol
 - 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-benzotriazol
 - Bis-[4-(2,2,6,6-tetramethylpiperidyl)]-sebacat

Bevorzugt geeignet für das erfindungsgemäße Verfahren sind:

- 65
- Pentaerythrityl-tetrakis-(3-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]
 - N,N'-Hexamethylen-bis-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxy-hydrozimtsäureamid)
 - 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert.-butylphenyl)-benzotriazol

DE 43 01 808 A1

— 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert.-amylphenyl)-benzotriazol

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist eine Beschränkung der Konzentration nicht erforderlich. Es werden jedoch übliche Stabilisatorkonzentrationen eingestellt. Sie liegen — bezogen auf das Polykondensat — vorzugsweise unter 2 Gewichtsprozent, insbesondere zwischen 0,1 und 1,0 Gewichtsprozent.

Die Stabilisatoren schmelzen vorzugsweise im Bereich von 100 bis 200°C. Sie können einzeln oder im Gemisch eingesetzt werden.

Als Polykondensate kommen in erster Linie Homo- und Copolyamide, Polyetheresteramide, Polyetheramide und Polyetherester in Frage.

Als Homopolyamide können z. B. Polyamid 6, Polyamid 66, Polyamid 69, Polyamid 612, Polyamid 1012, Polyamid 1212, Polyamid 11, Polyamid 12 sowie Polyamide aus Terephthalsäure und Trimethylhexamethylendiamin eingesetzt werden. In bevorzugter Weise eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren für Polyamid 6, Polyamid 612, Polyamid 1012, Polyamid 11 und Polyamid 12.

Die Kennzeichnung der Polyamide (PA) entspricht internationaler Norm (H. Domininghaus, Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften, VDI-Verlag, Seite 272, (1976)).

Die genannten Homopolyamide sind im Rahmen der Erfindung nicht kritisch und jedem Fachmann wohl bekannt. Sie werden z. B. in Kunststoff-Handbuch, Band VI, C.-Hanser-Verlag (1966), DE-PS 21 52 194 und DE-OS 25 03 308 beschrieben. Sie können kristallin oder amorph sein. Sie weisen folgende Vorzugsbereiche auf:

Typ	Viskositätszahl
PA 6	150—400
PA 11	100—360
PA 12	100—360
PA 612	120—260

Die aufgeführten Polyamide werden einzeln oder im Gemisch eingesetzt.

Als Copolyamide eignen sich hauptsächlich solche, die Grundmonomere enthalten, welche zu den oben genannten Homopolyamiden führen. Als Cokomponente kommen beispielsweise Laurinlactam, 11-Aminoundecansäure, Caprolactam, Adipinsäure/Hexamethylendiamin, Dodecandisäure/Hexamethylendiamin, Dodecandisäure/Methylpentandiamin, Dodecandisäure/Decamethylendiamin und Dodecandisäure/Isophorondiamin in Betracht. Zu beachten ist aber, daß der Comonomeranteil nur so hoch gewählt ist, daß die Kristallschmelztemperatur des Copolymeren nicht unterhalb von 100°C (gemäß DSC-Bestimmung) liegt.

Bevorzugte Copolyamide bestehen aus Laurinlactam/Caprolactam, Laurinlactam/Caprolactam/Adipinsäure + Hexamethylendiamin, Laurinlactam/Dodecandisäure + Decamethylendiamin und Laurinlactam/Caprolactam/11-Aminoundecansäure mit einem Kristallschmelzpunkt im Bereich von 100 bis 190°C.

Derartige Copolyamide werden z. B. in den DE-OS 39 21 164, 23 24 160, 19 39 758 und 32 48 776 beschrieben.

Die aufgeführten Copolyamide werden einzeln oder im Gemisch eingesetzt.

Gleichfalls für das erfindungsgemäße Verfahren geeignet sind Polyetheresteramide oder Polyetheramide. Bevorzugte Polymeren dieser Art sind aus PA-12- und Polyoxytetramethylen-Blöcken aufgebaut. Sie sind aus den Schriften DE-OS 27 12 987 (= US-PS 4 207 410), DE-OS 25 23 991, EP-PS 0 471 960 und DE-OS 34 28 404 bekannt.

Sie weisen im allgemeinen Viskositätszahlen von 140 bis 360 auf.

Unter den Polyetherestern sind insbesondere Blockcopolyester für das erfindungsgemäße Verfahren verwendbar. Derartige Produkte werden z. B. in Chimia 28 (9), Seiten 544 bis 55, (1974), und in Rubber Chemistry and Technology 50, Seiten 688 bis 703, (1977), beschrieben. Diese Blockcopolyester enthalten neben aromatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen oder cycloaliphatischen Diolen ein Poly(oxyalkylen)diol mit einer Molmasse im Bereich von 600 bis 2 500. Bevorzugte Poly(oxyalkylen)diole sind Poly(oxyethylen)diol, Poly(oxypropylen)diol und Poly(oxytetramethylen)diol. Insbesondere sind Blockcopolyester mit Poly(oxytetramethylen)diol-Anteilen zwischen 4 bis 60 Gewichtsprozent (bezogen auf den Copolyester) für das erfindungsgemäße Verfahren geeignet.

Die geeigneten Polyetherester weisen meistens eine Viskositätszahl im Bereich von 140 bis 360 auf.

Die aufgeführten Polyetherester werden einzeln oder im Gemisch eingesetzt.

Die Einarbeitung der Stabilisatoren durch Umwälzen erfolgt vorzugsweise bei Temperaturen bis hin zu 10°C unterhalb des Polymerschmelzpunkts (nach DSC), wenn ein kristallines Polymer vorliegt. Bei amorphen Polymeren liegt die Temperaturobergrenze vorzugsweise bei 10°C unterhalb der Glastemperatur. Ganz besonders wird ein Temperaturbereich von 90 bis 180°C eingestellt.

Zur Einarbeitung der Stabilisatoren wird das Polymer in feinteiliger, fester Form in einen Behälter eingebracht. Im Sinne der vorliegenden Erfindung sind die Polymere feinteilig, wenn die Korngrößen im Bereich von 0,5 bis 10 mm liegen. Korngrößen von 2,5 bis 6 mm werden dabei bevorzugt. Als gut geeignete Behälter haben sich Taumeltrockner, Schaufeltrockner und Wirbelbettrockner erwiesen. Vorzugsweise führt man die Einarbeitung in einem Taumeltrockner oder Schaufeltrockner durch. Bei der praktischen Durchführung des Verfahrens werden vorzugsweise zuerst Granulat und Stabilisator homogen vermischt. Dann wird das Gemisch auf die vorgenannten erfindungsgemäßen Temperaturen erwärmt und so lange umgewälzt bis der Stabilisator in das Korn eindiffundiert ist. Die Einarbeitungszeit liegt in der Regel zwischen 30 Minuten und 8 Stunden. Bevorzugt wird unter Inertgasatmosphäre (z. B. N₂) gearbeitet.

Grundsätzlich bestehen kein Bedenken, den Stabilisator mit einem bereits erwärmten Granulat zu vermi-

DE 43 01 808 A1

schen. Es ist auch möglich, die Einarbeitung nicht gesondert vorzunehmen, sondern während einer sonst auch notwendigen Nachbehandlung des Polymeren (z. B. Trocknung, Festphasennachkondensation o. ä.) durchzuführen. Die Manteltemperatur des Trockners sollte — zur Vermeidung von Anbackungen — maximal 10°C unterhalb der Schmelztemperatur des Polymeren gewählt werden. Im allgemeinen liegt der Stabilisator bei Raumtemperatur in Pulverform vor und ist bei der Einarbeitungstemperatur flüssig. Bei Einsatz bestimmter Polymere, wie Polyetheresteramiden, Polyetheramiden und Polyetherestern, kann die Einarbeitung bei Temperaturen stattfinden, bei denen der Stabilisator noch nicht schmilzt.

Für das erfindungsgemäße Einarbeitungsverfahren werden keine Knet- oder Extruder benötigt. Das Verfahren erlaubt eine wirtschaftliche und schonende Einarbeitung, die zu einer homogenen Verteilung des Stabilisators im Polymer führt. Farbe und Alterungsstabilität der Polykondensate sind verbessert.

Nachfolgend werden erfindungsgemäße Beispiele durch Zahlen und nicht erfindungsgemäße Beispiele durch Buchstaben gekennzeichnet.

Bestimmungsmethoden:

Viskositätszahl gemäß DIN 53 727

Schmelzpunktbestimmung mit DSC gemäß ASTM D 3418-82

NH₂-Endgruppenbestimmung: Polyamid wird in m-Kresol gelöst und mit HClO₄-Lösung titriert

COOH-Endgruppenbestimmung: Polyamid wird in Benzylalkohol gelöst und mit KOH-Lösung titiert

Wassergehaltbestimmung gemäß ASTM D 4019

Shore-Härte-Bestimmung gemäß DIN 53 505

HPLC-Analyse mit einem Gerät von Fa. Hewlett Packard (TYP 1090 L) mit ternärem Pumpensystem PV 5, Filterphotometerdetektor (Wellenlänge 269 nm), Säule: Li-Chrospher 100 RP-8 (5 µm).

Beispiel 1

7 t PA-612-Granulat (Viskositätszahl: 120; Endgruppenkonzentration: 140 mÄq.—COOH/kg und 8 mÄq.—NH₂/kg; T_m nach DSC: 216°C) und 35 kg N,N'-Hexamethylen-bis-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-hydrozimtsäureamid) (Stab. 1) mit einem Schmelzbereich von 156 bis 161°C werden in einem 20-m³-Taumeltrockner mit der Drehzahl 10 Upm innerhalb von 2 Stunden homogenisiert. Anschließend wird die Luft durch Stickstoff verdrängt. Der Trockner wird dann unter Einleiten von Stickstoff (20 m³/h) auf 180°C aufgeheizt. Wenn die Granulattemperatur 170°C erreicht, ist bereits die gesamte Stabilisatormenge vom Granulat aufgenommen. Schließlich wird der Trocknerinhalt abgekühlt. Man erhält ein farbloses Granulat mit der Viskositätszahl 122. Die HPLC-Analyse ergibt einen Gehalt von 0,5 Gewichtsprozent Stab. 1, der dem theoretischen Wert entspricht.

Beispiel A

(Gemäß DE-OS 21 53 249, zum Vergleich mit dem Beispiel 1)

In einem 20-l-Kessel mit Wendelrührer werden, ausgehend von Hexamethyldiamin und Dodecandisäure, 7 kg farblose Polyamid-612-Schmelze mit folgenden Analysenwerten hergestellt:

Viskositätszahl	116
(—COOH)	148 mÄq./kg
(—NH ₂)	5 mÄq./kg
Wassergehalt	0,20 Gew.-%

Zu dieser PA-612-Schmelze, die auf 250°C abgekühlt wird, werden unter N₂-Abdeckung 35 g Stab. 1 innerhalb von einer Stunde bei 40 Upm eingebracht. Danach wird die Schmelze ausgetragen und granuliert, wobei zur Simulation eines Produktionsansatzes jede Stunde nur ca. 1 kg Schmelze abgetragen wird. An erhaltenen Granulatproben werden die in der Tabelle 1 genannten Analysenwerte ermittelt:

DE 43 01 808 A1

Tabelle 1

Zeit (h)	Viskositätszahl	Farbe	Stab. 1-Gehalt laut HPLC Analyse (Gew.-%)	Zersetzter Stab. 1-Anteil (Gew.-%)**
Anfang 0	114	leichter Gelbstich	0,42	16
1	114	leichter Gelbstich	0,40	20
2	112	leichter Gelbstich	0,38	24
3	112	leichter Gelbstich	0,35	30
4	110	leichter Gelbstich	0,32	36
5	108	leichter Gelbstich	0,29	42
6	104	leichter Gelbstich	0,26	48

* Konzentration im Granulat

** Bezogen auf die Ausgangsmenge des Stabilisators

Aus der Tabelle geht hervor, daß der Stabilisator sich im Reaktor zersetzt und mit dem Polymer reagiert. Es wird ein farblich nicht einwandfreies inhomogenes Polykondensat erhalten, bei dem nicht jedes Granulat Korn denselben Stabilisatorgehalt aufweist.

Beispiel 2

7 t PA-12-Granulat (Viskositätszahl: 176; Endgruppenkonzentration: 56 mÄq. COOH/kg und 9 mÄq. NH₂/kg; T_m nach DSC: 179°C; Wassergehalt: 0,25 Gew.-%), 35 kg Stab. 1 mit einem Schmelzbereich von 156 bis 161°C und 35 kg 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-benzotriazol (Stab. 2) mit einem Schmelzpunkt von 154°C werden in einem 20-m³-Taumeltrockner mit der Drehzahl 10 Upm innerhalb von 2 Stunden homogenisiert. Nach dem Luftausschluß wird unter Einleiten von Stickstoff (20 m³/h) bei einer Manteltemperatur von 170°C aufgeheizt. Wenn die Granulattemperatur 163°C erreicht, ist die gesamte Stabilisatormenge vom Granulat aufgenommen. Schließlich wird der Trocknerinhalt abgekühlt. Man erhält ein farbloses Granulat mit der Viskositätszahl 180 und einem Wassergehalt von 0,03 Gewichtsprozent. Die HPLC-Analyse ergibt Stabilisatorgehalte, die den theoretischen Werten entsprechen: jeweils 0,5 Gewichtsprozent Stab. 1 und Stab. 2.

Beispiel 3

7 t Polyetheresteramid-Granulat (Shore-D-Härte: 40; Viskositätszahl: 200; T_m nach DSC: 150°C; Wassergehalt: 0,8 Gew.-%) aus 40 Gewichtsteilen Laurinlactam, 11 Gewichtsteilen Dodecandisäure und 49 Gewichtsteilen Polyoxytetramethylendiol (M_n = 1000) und 70 kg Stab. 2 mit einem Schmelzpunkt von 154°C werden in einem 20-m³-Taumeltrockner mit der Drehzahl 10 Upm innerhalb von 2 Stunden homogenisiert. Anschließend wird der Sauerstoff durch Stickstoff verdrängt. Der Trockner wird dann unter Einleiten von N₂ (20 m³/h) bei einer Manteltemperatur von 130°C aufgeheizt. Wenn die Granulattemperatur 110°C erreicht, ist die gesamte Stabilisatormenge vom Granulat aufgenommen. Nach weiteren 2 Stunden wird der gewünschte Wassergehalt (< 0,05 Gew.-%) erreicht. Danach wird der Trocknerinhalt abgekühlt. Man erhält ein in der Farbe dem Ausgangsgranulat entsprechendes Produkt. Die HPLC-Analyse ergibt einen Gehalt von 1,0 Gewichtsprozent Stab. 2, welcher dem theoretischen Wert entspricht.

Beispiel 4

7 t Polyetheresteramid-Granulat (Shore-D-Härte: 47; Viskositätszahl: 210; T_m nach DSC: 159°C; Wassergehalt: 1,0 Gew.-%) aus 50 Gewichtsteilen Laurinlactam, 9 Gewichtsteilen Dodecandisäure und 41 Gewichtsteilen

DE 43 01 808 A1

Polyoxytetramethylendiol ($M_n = 1000$), 35 kg Pentaerythrityl-tetrakis-[3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat] (Stab. 3) mit einem Schmelzbereich von 110 bis 125°C und 35 kg Stab. 2 mit einem Schmelzpunkt von 154°C werden in einem 20-m³-Taumeltrockner mit der Drehzahl 10 Upm innerhalb von 2 Stunden homogenisiert. Anschließend wird der Sauerstoff durch Stickstoff verdrängt. Der Trockner wird dann unter Einleiten von N₂ (20 m³/h) bei einer Manteltemperatur von 130°C aufgeheizt. Wenn die Granulattemperatur 120°C erreicht, erhält man Granulat ohne pulverige Stabilisatoranteile (Wassergehalt: 0,045 Gew.-% und Viskositätszahl: 208). Nach Abkühlung des Trocknerinhalts erhält man ein in der Farbe dem Ausgangsgranulat entsprechendes Produkt. Die HPLC-Analyse ergibt Stabilisatorgehalte, die den theoretischen Werten entsprechen: jeweils 0,5 Gewichtsprozent Stab. 3 und Stab. 2.

Beispiel B

(Gemäß DE-OS 21 53 249, zum Vergleich mit dem Beispiel 4)

In einem 20-l-Kessel mit Wendelrührer werden, ausgehend von 50 Gewichtsteilen Laurinlactam, 9 Gewichtsteilen Dodecandisäure und 41 Gewichtsteilen Polyoxytetramethylendiol ($M_n = 1000$), 7 kg leicht gelbliche Polyetheresteramid-Schmelze mit folgenden Analysenwerten hergestellt:

Viskositätszahl 114
Shore-D-Härte 47
Wassergehalt 0,01 Gew.-%

Zu dieser Schmelze, die auf 250°C abgekühlt wird, werden unter N₂-Abdeckung 35 g Stab. 3 und 35 g Stab. 2 bei 40 Upm innerhalb von einer Stunde eingebracht. Danach wird die Schmelze ausgetragen und granuliert, wobei zur Simulation eines Produktionsansatzes jede Stunde nur ca. 1 kg Schmelze ausgetragen wird. An erhaltenen Granulatproben werden die in der Tabelle 2 genannten Analysenwerte ermittelt:

Tabelle 2

	Stab. 3	Stab. 2	Stab. 3	Stab. 2	
	Gewichtsteile	Gewichtsteile	Gewichtsteile	Gewichtsteile	
	Stab. 3	Stab. 2	Stab. 3	Stab. 2	
	Gewichtsteile	Gewichtsteile	Stab. 3	Stab. 2	
	Gewichtsteile	Gewichtsteile	Stab. 3	Stab. 2	
Anfang	0	210	gelb	0,38/0,49	24/ 2
	1	206	gelb	0,32/0,48	36/ 4
	2	200	gelb	0,27/0,47	46/ 6
	3	196	gelb	0,21/0,46	58/ 8
	4	194	gelb	0,16/0,45	68/10
	5	190	dunkelgelb	0,10/0,45	80/10
	6	186	dunkelgelb	0,06/0,44	88/12

* Konzentration im Granulat

** Bezogen auf die Ausgangsmenge des Stabilisators

Aus der Tabelle geht hervor, daß die Stabilisatoren mit dem Polykondensat reagieren bzw. sich zersetzen, wobei die Viskositätszahl des Polykondensats abnimmt. Man erhält ein farblich nicht einwandfreies inhomoge-

DE 43 01 808 A1

nes Polykondensat, bei dem nicht jedes Granulatkorn denselben Stabilisatorgehalt aufweist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur homogenen Einarbeitung von Stabilisatoren in Polykondensate, dadurch gekennzeichnet, daß man die Stabilisatoren auf feinteilige, feste Polykondensate aufträgt und dann das Gemisch bei Temperaturen von mindestens 80°C in fester Phase umwälzt. 5
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man bei einer Temperatur bis hin zu 10°C unterhalb des Schmelz- bzw. Erweichungspunkts der Polykondensate umwälzt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß beim Umwälzen eine Temperatur von 90 bis 180°C eingestellt wird. 10
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Taumel- oder Schaufeltrockner umgewälzt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Polykondensate Polyamide, Polyetheramide, Polyetheresteramide oder Polyetherester eingesetzt werden. 15
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Antioxidantien und UV-Absorber, die bei Raumtemperatur fest sind, eingearbeitet werden.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65